

# 医疗设备压舌器金属粉末冶金MIMM配件生产厂家

产品名称	医疗设备压舌器金属粉末冶金MIMM配件生产厂家
公司名称	秦皇岛市瑞龙精密机件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	瑞龙:不锈钢系列 不锈钢:316 秦皇岛市:昌黎县
公司地址	昌黎县茹荷镇昌乐公路路西
联系电话	0335-2042589 13785926682

## 产品详情

### 金属粉末冶金MIM医疗设备压舌器配件

基本参数材质：304、316L不锈钢产品类型：医疗设备粉末预处理：：混合粉末制备方法：：雾化方法成型方法：：压缩成型成型材料：：硬质合金模具模具类型：：压缩模具烧结方法：：固相烧结烧结气氛：：真空烧结温度：：1050-2000压制方法：：单向成型后处理：：精加工校验周期：16天及以上处理周期：16天及以上年处理能力：1000万（件）年剩余处理能力：100,000（个）MIM技术应用领域

典型应用领域航空工业飞机机翼铰链，火箭喷嘴，导弹尾翼，陶瓷涡轮叶片芯汽车工业点火控制锁零件，涡轮增压器转子，气门导管零件，汽车制动零件，汽车遮阳帘零件

电子行业磁盘驱动器组件，电缆连接器，电子管，计算机打印头，电子包装，散热器材料

军事工业矿井转子，枪板扳机，穿甲弹芯，准星座，簇箭医疗设备，骨科支架，内部缝合针，活检钳，防辐射罩日用产品表壳，皮带，带扣，高尔夫球头和球座，运动鞋扣，运动枪零件，文件装订打孔器

机械工业异形铣刀，切削工具，微齿轮

几种典型MIM材料的性能材料等级密度硬度抗拉强度延伸率g / cm<sup>3</sup> HR

Mpa%低合金钢MIM-2200（烧结状态）7.65 45HRB 290 40.0 MIM-2700（烧结状态）7.65 69HRB 440 26.0 MIM-4605（烧结状态）7.62 62HRB 415 15.0 MIM-4605（热处理）7.62

48HRB 1655 2.0 不锈钢MIM-316L ( 烧结 ) 7.92 67HRB 520  
50.0 MIM-17-4PH ( 烧结状态 ) 7.50 27HRB 900  
6.0 MIM-17-4PH ( 加热状态 ) 处理 ) 7.50 40HRB 1185 6.0 MIM-430L ( 烧结状态 ) 7.50  
65HRB 415 25.0 钨合金95%W-Ni-Fe 18.10 25HRB 960 25.0 97%W-Ni-Fe 18.10 30HRB 940  
15.0 硬质合金YG8X 14.90 HRA90 抗弯强度2300 / 软磁MIM-2200 7.60 / 290 40.0 MIM-  
Fe-50%Ni 7.70 / 455 30.0 MIM-Fe-3%Si 7.45 / 530 24.0 MIM-Fe-50%Co 7.70 / 205  
<1.0 MIM-430L 7.50 / 415 25.0