

# 透气钢 不锈钢 昆宁

产品名称	透气钢 不锈钢 昆宁
公司名称	昆山昆宁精密模具配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇都市汇商苑1号楼501室
联系电话	13732676798

## 产品详情

规格	4mm-28mm,50x50x50,70x70 材质	不锈钢	
	0vx30		
产地/厂家	昆宁	直径	100-200

透气钢的特性 1.降低注塑压力，减少成型和保压时间。 2.提高模具分型面的紧合度，提高顶杆和镶件的配合性能，无需利用分型面或其他排气系统，避免废边的产生。

3.可使由于浇口偏位、壁厚不匀、壁薄产品等难成型问题得到解决和缓解。 4.由于成型材料高温产生的气体和模具腔内快速集聚产生的烧焦、流痕、缺料、吸气造成的变形等缺陷能得到充分解决。

5.塑料的皮纹产品，由于高温高压产生的亮光，透气钢能解决你亚光的表面。

6.降低和消除成型件的内应力,防止产品的变形和曲翘。 7.提高生产效率，节约生产成本。

8.可在塑料、橡胶等模具及其他的负压排气场合。 使用方法 1.在模具上应合理安排位置、大小和数量 2.在模具上应设计通气孔。它的作用是：1.把气体导出模具.2.应定期反进气压,以保持透气钢微孔的畅通. 3.注意磨床、铣床等硬切削加工，可能会堵塞微孔，应使用线切割、电脉冲和激光等的软加工。在线切割加工时应稍提高加工速度，太慢有可能在微孔里产生电弧，对钼丝不利。合理使用抛光，最理想的是用超声波机加工，可以加工到800-1000#砂纸或油石，应随时检查透气性能，最好是装配完成了一边进气一边抛光。加工后用丙酮清洗，如果用超声波加丙酮清洗，效果更佳。

4.装配时不应用硬物直接敲打，这样会闭塞微孔，应用木制或橡胶榔头敲入。 5.装配后用丙酮或煤油涂在表面作为介质，利用出气孔进气，检查透气效果。如发现透气性能下降，可以用强化机、脉冲、激光等软加工方式弥补。 性能 1.预硬度：hrc35-40? 2.平均微孔直径：10-15微米 3.密度：6.36g/cm<sup>3</sup>

4.抗拉强度:790-810n/mm<sup>2</sup> 5.切削性能: 佳 6.防锈、防酸：佳 注意：材料不能焊接 规格 (各圆柱直径 ± 0.01)

1.? $\times$  10 2.? $\times$  10 3.? $\times$  10 4.? $\times$  10 5.? $\times$  12 6.? $\times$  12 7.? $\times$  14 8.? $\times$  15 9.? $\times$  15

另方块:50  $\times$  50  $\times$  50mm , 70x70x30。