

金属烤漆 耐盐雾烤漆 耐磨烤漆 汽车烤漆 透明色烤漆 特种烤漆

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 金属烤漆 耐盐雾烤漆 耐磨烤漆 汽车烤漆 透明色烤漆 特种烤漆 |
| 公司名称 | 厦门金天然环保科技有限公司 |
| 价格 | 55.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:威廉 金属涂料分类:烤漆 颜色:各种 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区长乐路1-5号海发大厦A座A407 |
| 联系电话 | 13606001981 |

产品详情

| | | | |
|-----|----|--------|--------|
| 品牌 | 威廉 | 金属涂料分类 | 烤漆 |
| 颜色 | 各种 | 干燥时间 | 0.5(h) |
| 耐水性 | 好 | 保质期 | 6(个月) |

水性烤漆

本产品是一种高分子水溶性烘烤工业用漆，适用于以玻璃，陶瓷，硬塑铝、铜、铁、不锈钢等金属为基材的喷涂、辊涂、浸涂、淋涂之工艺。品种有：罩光清漆、色漆、高光漆、亚光漆、无光漆。根据固化温度不同，产品分为g系列和d系列。

一、技术指标：

| 项目 | 指标 | | | |
|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| | cc系列清漆 | c c 系列色漆 | g系列清漆 | g系列色漆 |
| 外观 | 微黄透明液体 | | 微黄透明液体 | |
| 色度(fe-co) | 2 | | 2 | |
| 固体份(%) | 30 ± 2 | 30 ± 2 | 30 ± 2 | 30 ± 2 |
| 黏度(涂-4杯)s | 26-28 | 30-32 | 26-28 | 30-32 |
| 水溶性 | 合格 | | | |
| 稳定性 | 原包装6个月(20) | | | |

二、施工工艺：

稀释剂：纯水或去离子水，用户可根据自身工艺要求进行稀释。

涂层厚度：用户自定，建议厚度（干膜）10 - 30 μm

固化条件：g系列（中温）120-130 / 15-20min

cc系列（低温）95 -100 / 15-20min

g系列，pmt应为 230 ± 10 ，固化时间根据基材厚度宽度、涂层厚度、pmt温度设定，固化时间与基材厚度宽度、涂层厚度成正比，与pmt温度成反比。

三、涂层性能：

| 项目 | 指标 |
|--------------|---|
| 附着力 | a:网格试验 b:杯突试验 c:t型弯曲 合格 |
| 冲击试验 | 50 kg/cm正、反冲击试验 合格 |
| 光泽（60°） | > 100 |
| 铅笔硬度 | 3h |
| 耐酸碱性 | 20%caoh溶液浸泡.5%h2so4溶液浸泡（20 /5min）合格 |
| 耐盐雾试验 | 中性盐雾试验500小时 9.8级 |
| 耐溶剂试验 | 丁脂 / 1kg锤擦拭 合格 |
| 耐水煮试验（lk-22） | 纯水常温浸泡：> 30天，100 /2h 合格 |
| 耐热性 | 200 \pm 5 /10min不变色 300 \pm /10min微变黄 |

【以上资料仅供参考，请按试验，以便适合您的要求】