

医疗级PMMA 法国阿科玛SG-7

产品名称	医疗级PMMA 法国阿科玛SG-7
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	82.00/公斤
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:SG-7 性能:医疗级PMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应医疗级PMMA 法国阿科玛SG-7

Altuglas SG7 物性表

基本编号	E39437-102073164
形式	颗粒
多点数据	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
物理性能额定值单位制测试方法	1.17
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)	13
收缩率 - 流动	0.20 到 0.60
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.33
硬度额定值单位制测试方法	

机械性能额定值单位制测试方法	480
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	25
弯曲模量 (23 ° C)	2200
弯曲应力 (23 ° C)	83.0
冲击性能额定值单位制测试方法	3.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	35
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	3.2
热性能额定值单位制测试方法	85.0
维卡软化温度	90.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23 ° C)	8.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	

表面电阻率	> 1.0E+15
介电强度	18
介电常数 (60 Hz)	3.80
耗散因数 (1 MHz)	0.040
可燃性等级 UL94V-0 按照性能额定值单位制测试方法	HB
折射率 按照性能额定值单位制测试方法	1.490
透射率	92.0
雾度	1.5