山东环氧富锌底漆生产厂家 环氧富锌底漆使用说明

产品名称	山东环氧富锌底漆生产厂家 环氧富锌底漆使用说明
公司名称	济宁柒彩新型材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:柒彩 型号:QC-101 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道与矿前路交叉口北300米路西
联系电话	13285378737

产品详情

山东环氧富锌底漆生产厂家 环氧富锌底漆使用说明

环氧富锌底漆组成特点：该漆由锌粉、由A组份环氧树脂为基料并加入超细锌粉，环氧树脂等为一组份（A）以化剂为B组份采用聚酰胺树脂作为固化剂配制而成的双组份重防腐底漆，具有常温干燥，锌粉不易沉淀等特点。

性能和用途：该漆漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护作用，有良好的附着力和优异的耐水、防锈性能。还具有漆膜快干，抗油等特点，能与大部分防锈漆及面漆配套。漆膜厚度控制在20微米左右不影响焊接性能。该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板经抛丸喷砂处理后的保养底漆，钢结构表面防腐图层。

颜色：　锌灰色

闪点：　约27°C

基本参数：干燥时间（25°C相对湿度65%）表干0.5小时实干24小时完全固化7天

涂装配套及施工：

1、涂装前首先将该漆A、B两种组份按规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。

配漆 A组份：B组份=7:1，配制后使用期（25°C）8小时。

2、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

3、使用量参数：作为保养底漆约80克/㎡，干膜厚度20微米。作为防锈漆约270克/㎡，干膜厚度70μm。

4、稀释剂：环氧稀释剂。

5、金属表面处理：为了对金属物的保护作用，钢铁表面需经抛丸或喷砂方法处理、除去氧化皮、铁锈、油污等，达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。

6、后道配套涂料：环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。

7、施工环境低于10°C固化反应迟缓。