

ABS镇江奇美 PA-1730 食品级 低气味 低残单 汽车内饰件 小家电

产品名称	ABS镇江奇美 PA-1730 食品级 低气味 低残单 汽车内饰件 小家电
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

ABS级别与用途塑料ABS按用途不同可分为通用级(包括各种抗冲级)、阻燃级[5]、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级和改性ABS等。通用级用于制造齿轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、电视机、电话等外壳和玩具等；阻燃级用于制造电子部件，如计算机终端、机器外壳和各种家用电器产品；结构发泡级用于制造电子装置的罩壳等；耐热级用于制造动力装置中自动化仪表和电动机外壳等；电镀级用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品；透明级用于制造度盘、冰箱内食品盘等。塑料ABS在汽车内饰的要求条件：汽车内饰追求的重要目标包括美观、低气味、机械性能、耐热、耐候等。亚太国际ABS汽车材料能够满足各种内饰部件的使用要求，材料具备以下条件：良好的流动性 优异的抗冲击性 易加工成型 易着色、喷涂 低气味 良好的耐腐蚀性 亚光效果

成型注意事项

ABS塑料颗粒可通过注射成型机、挤出成型机、吹塑成型机等塑料机械和塑料模具加工成各种塑料制品，ABS塑胶原料的成型条件和注意事项主要有以下几方面：

- 1、设计ABS塑料颗粒的塑料模具时依照流动性选定适当的浇道及浇口(一般为2.8mm-3.0mm).
- 2、对应浇口位置选择适当熔合状态.
- 3、由于高压成型,退缩倾斜须在2°以上.
- 4、ABS塑料颗粒的成型收缩率在0.5%左右.
- 5、ABS塑料常用于制成镀金塑料制品,其注意事项如下:

料管温度宜高,约210 -230 ;

射出速度宜慢(用二次加压法)、射出压力宜低;

加工过程中不可使用脱模剂;

以背压控制塑料制品的收缩下陷及熔接线的流痕;

塑料制品表面不可有创痕.

6、螺杆式套筒加热温度180-240 ,射出压力700-1200Kg/cm²;;水分控制在0.3%以下才可成型;料管温度段为200-250 ,第二段为190-240 ,第三段为180-240 ,第四段为160-200 ;塑料模具的温度为40-85 ,螺杆转速为40-100rpm,保压为20-50Kg/cm²;;背压为0-200Kg/cm²;;

7、柱塞式套筒温度:喷嘴200-260 ,段为200-260 ,第二段为200-240 ,第三段为180-230 ,塑料模具温度50-80 ;射出压力1000-2000Kg/cm²;;

8、阻燃级ABS塑料颗粒(UL94 V-0/V-5)成型工艺条件:

干燥温度80-85 (不超过95),干燥时间2-3小时;

注射成型机筒温度:喷嘴200-230 ,段为200-230 ,第二段为200-220 ,第三段为180-200 ,注射压力80-100 Mpa,塑料模具温度40-60 ,光泽需求60-80 ;

挤出成型的温度:口模190-230 ,前段190-230 ,中段190-230 ,后段160-180 ;挤出机L/D=20以上,压缩比2.0-3.0;真空成型温度为120-190 ,冷却温度上段70-80 ,中段80-94 ,下段105-110 .

供应 :

ABS韩国LG GP-2100 , GP-2200

韩国LG121H

供应防火阻燃级ABS台湾奇美PA-765A PA-764 PA-765

供应耐热级ABS台湾奇美PA-777B PA-777E.PA-777B PA-777D

供应透明级ABS台湾奇美PA-758 PA-758R

供应ABS食品级台湾奇美PA-737R

供应PA-747原白台湾奇美安全帽 , 摩托车档板 , 鞋后跟 , 雪地运动用品等

供应PA-747磁白台湾奇美超高强度,射出成型用.

供应电镀级ABS台湾奇美PA-727

供应PA-757台湾奇美可制作电视机前壳 , 复印机外壳 , 电话机机壳 , 化妆品盒

供应食品级ABS台湾奇美PA-737

供应超耐热级ABS韩国LG XR-409H(电器产品、汽车内部构件、耐高温耐热性产品)

供应超耐热级ABS韩国LG XR-407E XR-407 XR-401 XR-404N

供应防火抗紫外线ABS基础创新FR15U

供应食品透明级ABS台湾奇美PA-736

供应防火阻燃级ABS台湾奇美PA-764B PA-763

供应PA-765B台湾奇美难燃性，耐光性，耐热性

难燃耐热高冲击ABS台湾奇美PA-766

供应高光泽高硬度ABS台湾奇美PA-718(电视机外框)

供应耐候级ABS日本东丽AX05（抗化学腐蚀）

供应增强级ABS日本东丽100G10

ABS韩国锦湖HAM-8560

防火V0ABS韩国锦湖HFA450

防火ABS韩国锦湖HFA705

防火V0ABS玻纤增强韩国锦湖HAG5210FR，HAG5220FR，HAG5230FR

防静电ABS韩国锦湖720V

玻纤增强ABS韩国锦湖HAG7210，HAG7220，HAG7230

750大庆石化具有易流动性,OA设备,杂货等.

供应超高流动性ABS台湾奇美PA-756H,PA-746H

供应防火阻燃级ABS台湾台化ANC120

供应黑色高刚性ABS台湾台化AG15AJ（黑色配件）

供应耐冲击ABS台湾台化AG10NP（安全帽）

供应透明ABS台湾台化AT5500

供应防火阻燃级ABS韩国LG AF-312C

ABS韩国LG AF-312A,AF-312B