

沙伯基础 PC/PBT 1731 抗紫外线 高抗冲 汽车外部零件

产品名称	沙伯基础 PC/PBT 1731 抗紫外线 高抗冲 汽车外部零件
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	28.30/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:1731 性能:汽车外部零件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应沙伯基础 PC/PBT 1731 抗紫外线 高抗冲 汽车外部零件

XENOY 1731 resin 物性表

基本编号	E45587-236856
	E207780-643578
添加剂	紫外线稳定剂
特性	抗撞击性，良好
用途	耐化学性良好 汽车外部零件
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.22
特定体积	0.820

收缩率流动 : 3.20 mm	0.50 到 0.70
横向流动 : 3.20 mm	0.60 到 0.80
机械性能 (SI 单位制测试方法)	61.4
伸长率 2(断裂)	120
弯曲模量 3(50.0 mm 跨距)	2340
弯曲强度 4(屈服, 50.0 mm 跨距)	93.1
冲击性能 (SI 单位制测试方法)	
-30 ° C	110
23 ° C	670
23 ° C, 6.40 mm	160

装有测量仪表的落锤冲击	61.5
23 ° C, Total Energy	61.1
额定值变形温度测试方法	
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	116
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	107
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 95 ° C)	8.3E-5
RTI Elec	75.0
RTI Imp	75.0
RTI	75.0
耐电弧额定值测试方法	PLC 5

漏电流起痕指数(CTI)

PLC 0

高电压电弧起痕速率 (HVTR)

PLC 2

热丝引燃 (HWI)

PLC 2

可燃性等级测试方法

HB