

## PC/PBT 美国GE X5500EX 耐低温冲击

产品名称	PC/PBT 美国GE X5500EX 耐低温冲击
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:美国GE 型号:X5500EX 性能:耐低温冲击PC/PBT
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应PC/PBT 美国GE X5500EX 耐低温冲击

SABIC Innovative Plastics Xenoy X5500EX PBT+PC (Asia Pacific) 物性表

物理性能	密度	1.24 g/cc
	饱和吸水率	0.040 %
	线性成型收缩率,Flow	0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm
	线性成型收缩率, 横向	0.0060 - 0.0080 cm/cm @Thickness 3.20 mm

熔体流动速率	6.5 g/10 min
	@Load 5.00 kg, Temperature 250 ° C
机械性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	62.0 MPa
抗张强度(屈服)	65.0 MPa
伸长率 (断裂)	95 %
屈服伸长率	5.5 %
拉伸模量	2.46 GPa
弯曲强度	95.0 MPa
	98.0 MPa
弯曲模量	2.28 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	1.05 J/cm

悬壁梁无缺口冲击强度

21.6 J/cm

落锤总能量

70.0 J

@Temperature 23.0 ° C

热变形温度(1.8 MPa) (英制)测试方法

123 ° C

@Thickness 6.40 mm

载荷下热变形温度(1.8 MPa)

108 ° C

@Thickness 6.40 mm

维卡软化温度

132 ° C