

广东Hardox悍达400 广东Hardox悍达450 广东Hardox500 进口耐磨板

产品名称	广东Hardox悍达400 广东Hardox悍达450 广东Hardox500 进口耐磨板
公司名称	东莞市佳豪模具钢材有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	耐磨板:薄板 中厚板 耐磨钢:锻打钢板 耐磨钢板:热轧中厚板
公司地址	东莞市长安宵边第三工业区
联系电话	0769-33213950 18924374662

产品详情

广东Hardox悍达400 广东Hardox悍达450 广东Hardox500 进口耐磨板 佳豪现货提供；Hardox悍达400 3MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 4MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 5MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 6MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 8MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 10MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 12MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 15MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 16MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 佳豪进口18MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 20MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 25MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 30MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 32MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 33MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 35MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 40MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 45MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 46MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 48MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 50MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 60MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 70MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 80MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 100MM*2M*6M 可切割零售Hardox悍达400 120MM*2M*6M 可切割零售HARDOX400悍达耐磨钢板Hardox悍达400是布氏硬度400HB的耐磨钢板，具有良好的冷弯性，主要应用于抗磨损工况。Hardox悍达400具备非常好的可焊性。Hardox悍达400应用：破碎机，筛板，入料器，给料漏斗，提升机，刃板，输送机，挖斗，刀板，齿轮，自卸车，铲运机，工业卡车，铁路货车，推土机，挖掘机。输浆管，螺旋输送机，压力机等。Hardox悍达400化学成分（钢包取样分析）：钢板厚度毫米 C大% Si大% Mn大% P大% S大% Cr大% Ni大% Mo大% B大% 碳当量CEV典型值% 碳当量CET典型值% 3-8 0.15 0.70 1.60 0.025 0.010 0.30 0.25 0.25 0.004 0.33 0.238-20 0.15 0.70 1.60 0.025 0.010 0.50 0.25 0.25 0.004 0.43 0.2920-32 0.18 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.25 0.25 0.004 0.48 0.2932-45 0.22 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 0.50 0.60 0.004 0.57 0.3145-51 0.22 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 0.50 0.60 0.004 0.57 0.3851-80 0.27 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.00 0.60 0.004 0.65 0.4180-130 0.32 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 0.60 0.004 0.73 0.48钢板是细晶粒化钢Hardox悍达400硬度：370-430HBWHardox悍达400机械性能（20毫米厚度钢板典型值）：屈服强度Re：1000MPa抗拉强度Rm：1250MPa延伸率A5：10%Hardox悍达400冲击韧性（20毫米厚度钢板典型值）：实验温度：-40（-40F） 冲击功Charpy-V纵向：45JHardox悍达400交货状态：淬火

