

耐高温 PVA 30-88 日本可乐丽 聚乙烯醇 水溶性

产品名称	耐高温 PVA 30-88 日本可乐丽 聚乙烯醇 水溶性
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PVA 型号:30-88 产地:日本可乐丽
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

耐高温 PVA 30-88 日本可乐丽 聚乙烯醇 水溶性 耐高温 PVA 30-88 日本可乐丽 聚乙烯醇 水溶性

PVA使用方法

聚乙烯醇树脂系列产品均可以在95℃以下的热水中溶解，但由于聚合度

、醇解度高低的不同，醇解方式等不同在溶解时间、温度上有一定的差异，因此在使用不同品牌聚乙烯醇树脂时，溶解方法和时间需要进行摸索。溶解时，可边搅拌边将该品缓缓加入20℃左右的冷水中充分溶胀、分散和挥发性物资的逸出(切勿在40℃以上的水中加入该产品直接进行溶解，以避免出现包状和皮溶内生现象)，而后升温到95℃左右加速溶解，并保温2~2.5小时，直到溶液不再含有微小颗粒，再经过28目不锈钢过滤杂质后，即可备用。

搅拌速度 70~100转/分，升温时，可采用夹套、水浴等间接加热方式，也可采用水蒸汽直接加热;但是，不可用明火直接加热，以免局部过热而分解，若没有搅拌机，可用蒸汽以切线方向吹入的方法，进行溶解。

聚乙烯醇树脂系列产品水溶液浓度一般在12~14%以下;低醇解度聚乙烯醇树脂产品水溶液浓度一般可在20%左右。

检验该品是否完全溶解的方法:取出少量溶液，加入1~2滴碘液，如果出现蓝色团粒状透明体，说明尚未完全溶解，如色泽能均匀扩散，说明已完全溶解。

PVA贮存

防腐:若长期存放,水溶液中的水会腐败,但不影响该品的性能,此时应添加0.01-0.05%(以PVA为基准)的甲醛、水杨酸或其它防腐剂。防锈:用铁器存放时,应添加微量弱碱,用铜器时应添加0.02-0.05%(以PVA为基准)的亚硝酸钠,好采用不锈钢、塑料容器。

PVA消泡剂添加

在配制水溶液时,该品不易起泡,但在溶液浓度高,转速快时,也会产生少量泡沫,为抑制泡沫,可添加消泡剂:0.01-0.05%(以PVA为基准)的辛醇、磷酸三丁酯或0.2-0.5%(以PVA为基准)的有机硅乳液。

PVA储运

储存于通风、阴凉干燥处,远离火源。运输中应轻拿轻放,防止损坏包装。