

# ABS韩国LG HG173 表面高光泽 电子产品注塑用

产品名称	ABS韩国LG HG173 表面高光泽 电子产品注塑用
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

### LG ABS HG173

丙烯腈丁二烯苯乙烯LG Chem Ltd.产品说明：

LG ABS HG173是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)材料  
该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。LG ABS  
HG173的主要特性有:

阻燃/额定火焰

高光泽度

LG ABS HG173的典型应用领域为:电气/电子应用

LG ABS HG173 物性表

基本性能号	E67171-248363
特性	高光
用途	电气/电子应用领域
加工方法	注射成型
多点数据	Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2)
物理性能额定值单位制测试方法	1.05

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg) 25

收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.70
Dimensional Stability	0.0
<del>硬度额定值单位制测试方法</del>	110
<del>机械模量额定值单位制测试方法</del>	2350
抗张强度 2(屈服, 3.20 mm)	46.1
伸长率 3(断裂, 3.20 mm)	40
弯曲模量 4(3.20 mm)	2650
弯曲强度 5(3.20 mm)	74.5
<del>悬臂梁额定值单位制测试方法</del>	
-30 ° C, 3.20 mm	110
-30 ° C, 6.40 mm	110
23 ° C, 3.20 mm	250
23 ° C, 6.40 mm	240

## 热性能-变形温度制测试方法

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	89.0
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	85.0
维卡软化温度	94.0
RTI Elec	
1.50 mm	60.0
3.00 mm	60.0
RTI Imp	
1.50 mm	60.0
3.00 mm	60.0
RTI	
1.50 mm	60.0
3.00 mm	60.0

ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级ABS、耐热级ABS、电镀级ABS、阻燃级ABS、透明级ABS、抗静电ABS、挤出板材级ABS、管材级ABS等品种。