

聚丙烯HJ730PP

产品名称	聚丙烯HJ730PP
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:韩国晓星 型号:HJ730L 产地:韩国
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

聚丙烯HJ730PP聚丙烯HJ730

温馨提示：因塑料行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，欢迎电议价格以当天市场行情为准，欢迎来电咨询。 \

PP韩国晓星HJ730、J700

Hanwha Total PP HJ730 物性表

基本编号

E140331-222941

用途	耐刮擦性 耐热性，高 热稳定性 硬度高 低模糊现象 脆性，高 汽车领域的应用 结晶内部装备 均聚物部装饰 FDA 21 CFR 177.1520 注射成型周期 注射成型 流动性高	0.910
机构评级 形式 加工方法 物理性能额定值单位制测试方法		
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		20
硬度额定值单位制测试方法		105
机械性能额定值单位制测试方法		42.2
伸长率 (断裂)		200
弯曲模量		2060
冲击性能额定值单位制测试方法		

冲击能额定值测试方法(未退火) 139

光泽度能额定值测试方法 90

注射器温度控制 180 到 200

料筒中部温度 190 到 210

料筒前部温度 200 到 220

模具温度 30.0 到 50.0

注塑压力 78.5 到 118

保压 58.8 到 98.1

注射说明 Time: 25 to 40 sec

聚丙烯HJ730PP