

生物降解塑料 PBAT TH801T 应用食品袋 吸管 一次性刀叉勺

产品名称	生物降解塑料 PBAT TH801T 应用食品袋 吸管 一次性刀叉勺
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

降解塑料 PBAT TH801T 应用食品袋 吸管 一次性刀叉勺

PBAT属于热塑性生物降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，兼具pba和pbt的特性，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性，是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用好降解材料之一。

PBAT 新疆蓝山屯河 TH801T(粉) PBAT 新疆蓝山屯河 THJS-5801 PBAT 新疆蓝山屯河 THJS-6801 PBAT 新疆蓝山屯河 THJS-6802

我公司主要经营沙林料PC 2000 遮光ABS 杜邦PA66 ST801 食品级pom FG500P 聚碳酸酯PC 6485 PPO粉

PBAT 新疆蓝山屯河 THJS-7801 PBAT 新疆蓝山屯河 UA PBAT 中石化仪征 TA159PBAT属于热塑性生物降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能;此外，还具有优良的生物降解性，是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。中文名称：聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯英文名称：poly (butyleneadipate-co-terephthalate)缩写简称：PBAT简介：特性：PBAT是一种半结晶型聚合物，通常结晶温度在110 附近，而熔点在130 左右，密度在1.18g/ml~1.3g/ml之间。pbat的结晶度大概在30%左右，且邵氏硬度在85以上。pbat是脂肪族和芳香族的共聚物，综合了脂肪PBAT分子链族聚酯的优异降解性能和芳香族聚酯的良好力学性能。pbat的加工性能与Idpe非常相似，可用Idpe的加工设备吹膜。全球专业研发，生产，销售降解材料，降解材料制品，秸秆材料。