50%环氧富锌底漆厂家订购联系方式

产品名称	50%环氧富锌底漆厂家订购联系方式
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:ah 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧富锌底漆附着力稳定

组成：该产品是由环氧树脂，有机溶剂，助剂，锌粉等组成成份一，固化剂为成分二，两组份分装供应。

特性：环氧富锌底漆防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可作为防锈底漆使用。

用途：主要用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设备及一切喷砂后的底材。

技术指标：

项目	指标
漆膜颜色及外观	灰色，平整光滑
柔韧性	1 mm
冲击强度	50kg/cm2
附着力	1级
耐盐水性	一周不生锈
干燥时间(实干)	24h

(表干)　　2h

施工参考：

1、 基材表面建议采用喷砂除锈，除锈等级应达到GB/T8923规定的Sa2.5 级；施工条件受限制时，可采用手工除锈（应达到St3级）或化学除锈。经处理的表面应无油污、无锈迹、无杂物，干燥清洁并及时涂装，粗糙度达到40～70微米。喷砂后的4小时内必须涂漆。底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度须大于50%；该漆可喷涂、刷涂或滚涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。

2、 由于锌粉比重较大，易沉淀，使用前应用电动工具将漆的沉淀物彻底搅拌后，按比例加入固化剂再充分搅拌，并放置10分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应不断搅拌。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。