

山东济南瓷砖粘结剂厂家

产品名称	山东济南瓷砖粘结剂厂家
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司济南分公司
价格	620.00/吨
规格参数	品牌:中固伟业 型号:ZG 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区恒大影城商业中心269-012B (注册地址)
联系电话	15169179913

产品详情

山东济南瓷砖粘结剂厂家

产品特点

本品是一种聚合物改性的水泥基专用粘结剂，分为其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。无需浸砖，施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强、不易空鼓；无毒环保、耐侯、耐水性好。

适用范围

适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷、马赛克和小型天然石材。

基面处理

- 1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。
- 2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。
- 3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖。
- 4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。
- 5、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后冲洗干净。其表面经晾干24h后方可铺砖。
- 6、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。

7、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

材料制备

1、本品与水的混合比例为每20kg（一个整包）瓷砖胶粉加水5L至5.5L。

2、搅拌时，要先加水再倒入瓷砖胶粉，使用电动搅拌机将水和瓷砖胶粉搅拌成均匀的膏状。静置5至10 min后，再次搅拌一下即可使用。

3、如果一次搅拌的瓷砖胶粉重量小于5kg，也可以采用人工搅拌的方式。

施工工艺

1、用齿型刮板将搅拌好的瓷砖胶泥涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布面积约1平方米(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将瓷砖揉压于工作面上即可。

2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。

3、如果瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该采取工作面和瓷砖背面同时涂布瓷砖胶泥的方式进行施工。

注意事项

1、施工温度为5-40 。

2、较好使用电动搅拌机搅拌，静置后再次搅拌有助于增加粘结力。

3、瓷砖胶粉与水的比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整。

4、在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24h内，施工区域不被雨水淋湿。

5、配制好的瓷砖胶泥应根据天气条件控制在2-3h内用完。

6、切忌将已经干结的瓷砖胶泥拌水后再用。

7、铺砖完成后，须待瓷砖胶泥完全干固后（约24h）才可进行下一步的填缝工序。

8、瓷砖胶泥的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。

参考用量

1、粘贴小型尺寸的瓷砖时，建议使用6mm × 6mm的齿型刮板。

2、粘贴大型尺寸的瓷砖时，建议使10mm × 10mm或12mm × 12mm的齿型刮板。

包装储运

1、本品为白色牛皮纸袋，包装规格为25kg ± 0.5kg/袋。

2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为6个月。

山东济南瓷砖粘结剂厂家