

PBT德国朗盛（朗盛塑料部）

产品名称	PBT德国朗盛（朗盛塑料部）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

POCAN 供应PBT德国朗盛 B1305

POCAN 供应PBT德国朗盛 B1501

POCAN 供应PBT德国朗盛 B1505

POCAN 供应PBT德国朗盛 B1600

POCAN 供应PBT德国朗盛 B1700

POCAN 供应PBT德国朗盛 B1701

POCAN 供应PBT德国朗盛 B2505

POCAN 供应PBT德国朗盛 B3215

POCAN 供应PBT德国朗盛 B3225

POCAN 供应PBT德国朗盛 B3235

POCAN 供应PBT德国朗盛 B4239

POCAN 供应PBT德国朗盛 BF4212

POCAN 供应PBT德国朗盛 BF4215

POCAN 供应PBT德国朗盛 BF4222

德国朗盛PBT B1300 性能：未增强，挤出、注射成型，流动性好，电气性能好，耐高温160摄氏度。用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。PBT相关资料 聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene terephthalate（简称PBT），属于聚酯系列，是由1,4-聚丁二醇(1,4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。

PBT热塑性聚酯树脂是聚对苯二甲酸丁二醇酯类产品。Crastin®；PBT系列产品通过物理和技术改性，在电子电气、汽车、机械工程、化工及设备、家用电器和医疗用具、运动用品等工业领域获得广泛应用。事实上，Crastin®；PBT

家族不断壮大，现已有30多个不同级别的产品，其中约有半数阻燃产品。Crastin PBT各种级别产品具有许多特性，如刚性、韧性等机械和物理性能，耐热，耐摩擦、耐磨损，优异的表面光洁度及易于着色等。该产品电绝缘性能优异，可制成具有高耐电弧性级别产品。产品加工简单，良好的流动性使得使用标准注塑成型机可缩短产品生产周期。诸如焊接、紧固、粘接等后成型操作也很容易，同样适用于印刷、上色、热印及激光标识等方面。PBT注塑工艺 PBT注塑之前一定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。