

台湾台塑POM FM090 现货/原包

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 台湾台塑POM FM090 现货/原包 |
| 公司名称 | 东莞市三诚塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 18.20/千克 |
| 规格参数 | 品牌:台湾台塑 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址） |
| 联系电话 | 13686037143 13686037143 |

产品详情

我公司主要经营沙林料PC 2000 遮光ABS 杜邦PA66 ST801 食品级pom FG500P 聚碳酸酯PC 6485 PPO粉

郑重承诺：本公司所售原料均为原厂原包装正牌料.以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

台湾台塑POM FM090 现货/原包

- 1供应塑胶原料POM美国杜邦100P高粘度
- 2供应塑胶原料POM美国杜邦100T坚韧级 高粘性
- 3供应塑胶原料POM美国杜邦111P坚韧级 高粘性抗水解
- 4供应塑胶原料POM美国杜邦100TL加铁氟龙1.5% 高粘度
- 5供应塑胶原料POM美国杜邦500AF加铁氟龙20% 高粘度
- 6供应塑胶原料POM美国杜邦100ST超韧级
- 7供应塑胶原料POM美国杜邦500P高粘度
- 8供应塑胶原料POM美国杜邦900P高粘度
- 9供应塑胶原料POM美国杜邦500CL耐磨级
- 10供应塑胶原料POM美国杜邦500AL高粘度
- 11供应POM美国杜邦500T超韧级

12供应POM美国杜邦107UV抗紫外线

13供应POM美国杜邦525GR玻纤25%增强 中粘性

14供应POM美国杜邦527UV抗紫外线

15供应POM美国杜邦1700P尺寸稳定性 低粘度

16供应POM美国杜邦570玻纤20%增强 高刚性 低翘曲

17供应POM日本宝理M25-44标准级 高粘度

18供应POM日本宝理M25-04挤压级

19供应POM日本宝理M90-45耐候级

20供应POM日本宝理NW-02高滑动

21供应POM日本宝理GH-25玻纤25%增强 高刚性 高强度

22供应POM日本宝理GH-25D玻纤25%增强 高强度 高刚性 高流动性

23供应POM日本宝理KT-20无机物填充 耐磨损

24供应POM日本宝理GB-25玻璃珠增强 低翘曲

25供应POM日本宝理SX-35质软 消音

26供应POM日本宝理GH-20玻纤增强 高强度高刚性

27供应POM日本宝理EB-20防静电

28供应POM日本宝理M270-48防静电 高流动性

29供应POM日本旭化成4013A耐候级 抗紫外线

30供应POM日本宝理M270高流动性 短周期

供应POM日本宝理M90-48防静电

31供应POM日本宝理GH-25玻纤25%增强 高强度 高刚性

32供应POM日本宝理SW-01特殊润滑剂 高性能高滑动

33供应POM日本宝理SW-41高滑动 高刚性

1供应塑胶原料POM美国杜邦100P高粘度

POM聚甲醛的拉伸强度达70MPa，吸水性小，尺寸稳定，有光泽，这些性能都比尼龙好，聚甲醛为高度结晶的树脂，在热塑性树脂中是坚韧的。具抗热强度，弯曲强度，耐疲劳性强度均高，耐磨性和电性能优良。聚甲醛的性能：性能数值 比重1.43 熔点175 ° C 伸强度（屈服）70MPa 伸长率（屈服）15%

(断裂) 15% 冲击强度 (无缺口) 108KJ/m² (带缺口) 7.6KJ/m²..

发货时间：客户下单后 (当天) 发货..

公司开具：可开具13%增值税发票

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。