

张家口双组份聚氨酯密封胶 公路桥梁缝隙用 施工方法

产品名称	张家口双组份聚氨酯密封胶 公路桥梁缝隙用 施工方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

张家口双组份聚氨酯密封胶 公路桥梁缝隙用 施工方法1.双组份聚氨酯密封胶组成：

双组份聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A

组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。2.双组份聚氨酯密封胶的混胶：双组份聚氨酯密封胶取下A组份包装上盖，将B组份加入到A组份包装桶内进行搅拌。将搅拌器插入包装桶内，手工搅拌，自上而下，循序渐进，或者将两组份倒在玻璃板上，用批刀来回批抹，调至无色差，混胶工艺完成。在施工现场采用手工搅拌时间在8min以上，要求搅拌混合物达到均匀，无色差。配置好的材料应在2h内用完，做到所用随配。

3.双组份聚氨酯密封胶施工质量要求：双组份聚氨酯密封胶使用前检查：双组份聚氨酯密封胶体应细腻光亮、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。施胶完毕的伸缩缝，双组份聚氨酯密封胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶现象，胶体颜色均匀一致。双组份聚氨酯密封胶与伸缩缝粘接牢固，粘接缝要求整齐平滑，经养护完全硫化成弹性体后，胶体硬度达到设计要求。待双组份聚氨酯密封胶注胶完成满足相应要求后，需进度伸缩缝止水效果检测，检测过程中无漏水现象，说明伸缩缝止水效果优良；若检测中发现伸缩缝渗漏后，应根据检测报告及时分析并提出渗漏处理意见，及时进行补救。

4. 聚氨酯密封膏施工方法 1) 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。 2)

填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求 3)

嵌填聚氨酯密封膏：按产品 A：B=1：1.5 的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。 4)

为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。 5.双组份聚氨酯密封胶施工总结：通过结合实

际工程经验修正已知的双组份聚氨酯密封胶施工方法，我公司小编从施工工艺、施工质量管理、双组份聚氨酯密封胶原材料控制等方面进行了详细阐述。按以上方案施工，工后密封胶粘结良好，止水效果优良，基本无渗漏点，可为今后同类型工程提供借鉴与施工经验。

主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

衡水市腾达橡胶制品有限公司地处河北省衡水市开发区京大路66，拥有职工200余人，其中中技术人员50余人，固定资产5000万元以上，生产设备先进，检验手段齐全，技术力量雄厚，年产值8000万以上，本厂被市技术监督局评为“产品质量合格单位”，并于通过ISO9001：2000质量体系认证。 本公司郑重承诺本公司将以合格的产品，合理的价格，全面的服务，架起真诚的合作桥梁，与您携手共进，共同进步，共图繁荣。