

ABS 台湾国乔 D-150 11900

产品名称	ABS 台湾国乔 D-150 11900
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/D-150/国乔石化

用途：其它

特性备注：具有寬廣加工操作條件，搭配平衡之物性，及良好之射出成型特性，應用範圍寬廣適合各類製品成型。

重要参数：熔体流动速率:2.4 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 缺口冲击强度:21 拉伸强度:48 MPa 弯曲强度:78.4 MPa 弯曲模量:2450 MPa 硬度:110 热变形温度:89

生产厂商：国乔石油化学股份有限公司

ABS D-150 台湾国乔,原料描述部分

规格级别 通用 其它 注塑

该料用途 家電用品零件、資訊產品組件、電子零件、事務機器、網纜、色電器產品外殼、休閒用具、玩具

备注说明 具有寬廣加工操作條件，搭配平衡之物性，及良好之射出成型特性，應用範圍寬廣

ABS D-150 台湾国乔,加工条件

加工条件

ABS D-150 台湾国乔,原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	融流指数	200 ,5000g	ASTM D-1238	2.4	g/10min
物理性能	比重	23	ASTM D-792	1.05	
机械性能	IZOD缺口冲击强度	1/4"	ASTM D-256	21(3.9)	Kgf.cm/cm(ft.lbs/in)
	IZOD缺口冲击强度	1/8"	ASTM D-256	21(3.9)	Kgf.cm/cm(ft.lbs/in)
	抗张强度	50mm/min	ASTM D-638	490(48.0)	Kgf/cm2(MPa)
	抗折强度	15mm/min	ASTM D-790	800(78.4)	Kgf/cm2(MPa)
	抗折模数	15mm/min	ASTM D-790	25000(2450)	Kgf/cm2(MPa)
	洛氏硬度		ASTM D-785	110	R scale
热性能	热变形温度	18.6kg/cm2(264PSi) 1/2" × 1/2" × 5"	ASTM D-648	89(192)	()
	UL燃烧等级	1/8' Thickness	UL 94	HB	
	UL燃烧等级	1/16' Thickness	UL 94	HB	