

神农架林区耐油密封圈 临沂大鼎橡塑厂家定制 耐油密封圈批发

产品名称	神农架林区耐油密封圈 临沂大鼎橡塑厂家定制 耐油密封圈批发
公司名称	临沂大鼎贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市莒南县
联系电话	15562919062 15562919062

产品详情

天然橡胶（NR）是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，耐油密封圈批发，其成分中91%~94%是橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用广泛的通用橡胶。

通常我们所说的天然橡胶，是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固体物。天然橡胶是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。

天然橡胶按形态可以分为两大类：固体天然橡胶（胶片与颗粒胶）和浓缩胶乳。在日常使用中，固体天然橡胶占了绝大部分的比例。

胶片按制造工艺和外形的不同，可分为烟片胶、风干胶片、白皱片、褐皱片等。烟片胶是天然橡胶中代表性的品种，一直是用量大、应用广的一个胶种，烟片胶一般按外形来分级，分为一级、二级、三级、四级、五级等共六级，耐油密封圈定制，达不到五级的则列为等外胶。

颗粒胶（即标准胶）是按国际上统一的理化效能、指标来分级的，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项，其中以杂质含量为主导性指标，依杂质之多少分为5L、5、10、20及50等共五个级别。

试样

（1）标准试样内径为 $40\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ ，截面直径为 $3.55\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 。试样数量为5个

（2）可采用内径大于40mm的其他尺寸的o型圈，或从o型圈上切取的片段（其长度不小于120mm的线形试样）进行测定，神农架林区耐油密封圈，其结果不能与标准试样结果比较

试样步骤

(1) 按规定测量试样的截面直径和内径。若是直线性试样则按照GB/T 528中第4.2.4及4.2.5条的方法进行。其工作部分标线间距为25mm

(2) 将橡胶O型圈套在尽可能靠近的上、下夹具的轴轮上，使试样不受拉伸应力，连接好伸长测量系统，并调整零点（即确定o型圈内周长的伸长率等于零时，两轴轮的中心距）

(3) 开动机器以 (500 ± 50) mm/min 速度拉伸试样，记录试样拉伸到规定伸长时的载荷，拉断时的载荷及伸长量

试验结果的表示----测量结果为5个，耐油密封圈厂家，试验结果取计算结果的中位数，扯断伸长率取整数，定伸应力和拉伸强度取一位小数。

神农架林区耐油密封圈-临沂大鼎橡塑厂家定制-耐油密封圈批发由临沂大鼎贸易有限公司提供。临沂大鼎贸易有限公司是从事“硅橡胶混练胶,械密封胶垫,尘圈,密封圈,硅橡胶,氟橡胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢经理。