

现货PMMA ZK-X 食品级压克力 FDA认证

产品名称	现货PMMA ZK-X 食品级压克力 FDA认证
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA亚克力塑胶原料 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货PMMA ZK-X 食品级压克力 FDA认证

生产企业：赢创德固赛

原料描述部分规格级别透明, 耐热, 高抗冲, 耐候 其它
注塑, 挤出

该料用途家电部件, 片材, 镜外观颜色

备注说明非结晶, 高抗冲, 耐热性高, 着色性好, 可接触食品, 抗破
, 流动性好, 良好的强度, 耐候, 高透明, RoHs、FDA合格
加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	测试方法	测试条件	测试数据	数据单位
物理性能	比重	AS T M D7 92			1.16	g/c m3
	表面密度	AS T M D1 895			0.71	g/c m3
	熔	AS230			1.0	g/1

体 流 动 速 率	T M D1 238	, 3.8 kg		0 m in
成 型 收 缩 率	AS T M D9 55	流 动	0.4 -0. 7	%
吸 水 率	AS T M D5 70	饱 和	0.3 0	%
机 械 性 能	洛 氏 硬 度	AS T M D7 85		70
拉 伸 模 量	AS T M D6 38		255 0	M Pa
拉 伸 强 度	AS T M D6 38		64. 1	M Pa
拉 伸 伸 长 率	AS T M D6 38	屈 服	5.0	%
拉 伸 伸 长 率	AS T M D6 38	断 裂	25	%
弯 曲 模 量	AS T M D7 90		241 0	M Pa
弯 曲	AS T		103	M Pa

	强度	MD790			
	悬臂梁缺口冲击强度	ASTM D256	0	32	J/m
	悬臂梁缺口冲击强度	ASTM D256	23	45.4	J/m
热性能	热变形温度	ASTM D648	1.8	93.3	Pa, 退火
	维卡软化温度	ASTM D1525		110	
	线形膨胀系数	ASTM D696	流动, 0-100	0.072	cm/c m/
光学性能	透射率	ASTM D1003	3200微米	91.5	%
	浑浊	ASTM	3200微米	1.0	%

	D1	米		
	003			
黄	AS	3.2	0.3	YI
度	T	0m	0	
指	M	m		
数	D1			
	925			

广泛用于:光学仪器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录像带等。文具及日用品：制作各种制图用具、示教模型、标示防护罩，灯具、各种笔杆、纽扣、发夹、糖果盒、肥皂盒、各种容器及其它日用装饰品。建筑方面：室内外照明及非照明信号显示、天花板照明设备，装饰品(如雕塑品等)、家具、隔板材料等。太阳能集热器的外罩、室内紫外灯操作的日关浴床，可制作彩色有机玻璃浴缸、脸盆等。其它方面：可用作医疗器械，如假肢、假牙、医用导光的基本原料。还可作无机硅玻璃的代替品。用于器械、指示灯罩、表面覆盖板、汽车及摩托的挡风玻璃。

- 1.供应PMMA台湾奇美高流动性CM-211;耐热级CM-205;通用级CM-207;
- 2.供应PMMA镇江奇美CM-211,CM-205、CM-207;
- 3.供应PMMA韩国LG一般级IF850，IG840，EH910，EF940;
- 4.供应PMMA英国璐彩特通用级CP-51A、CP-61A、CP-81A;
- 5.供应PMMA法国阿科玛耐中热V150,V020;耐高温耐磨性V040，V825;
- 6.供应PMMA南通丽阳高流动性通用级MF001;耐热性耐气候性VH001;导光板级TF8,VH5;IRD70,MD001,VH150
- 7.供应PMMA日本住友耐冲击性HT55X;耐热性MH;LG2，LG，TH50Y;
- 8.供应PMMA日本旭化成耐气候性560F;注塑级80N;
- 9.供应PMMA日本三菱丽阳耐冲击VRL40;导光板级TF8,VH5;耐热性耐气候性VH001;高抗冲IRH70,IRD70,MD001,
- 10.供应PMMA德国德固赛5N、7N、8N、7H、7M、8H、8NDF23。ZK5BR,
- 11.供应PMMA台湾大苍T-80

高透明食品级PMMA,PMMA ZK-X,挤出级压克力，食品级PMMA