

# POM美国杜邦100KM-Delrin 100KM NC000 物性表

产品名称	POM美国杜邦100KM-Delrin 100KM NC000 物性表
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

## 产品详情

Delrin 100KM NC000 物性表

基本性能  
增强材料  
添加剂

芳族聚酰胺纤维  
润滑剂

特性  
用途

脱模  
润滑  
片材

形式  
加工方法

型材  
粒子  
挤出

片材挤出成型

型材挤出成型

部件标识代码 (ISO 11469)

注射成型  
>POM-AG

树脂ID (ISO 1043)

POM-AG

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	2.00
垂直流动方向	1.5
流动方向	1.8
机械性能额定值单位制测试方法	3100
拉伸应力 (断裂)	65.0
拉伸应变 (断裂)	15
弯曲模量	3000
冲击性能额定值单位制测试方法	
-30 ° C	3.5
23 ° C	4.5

简支梁无缺口冲击强度	60
23 ° C	50
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	160
1.8 MPa, 未退火	98.0
熔融温度 1	178
线形热膨胀系数	
流动	1.1E-4
流动 : -40 到 23 ° C	9.4E-5
横向	1.0E-4
横向 : -40 到 23 ° C	9.2E-5
充模分析额定值单位制	

