

昆明塑胶跑道 滇耀体育 昆明塑胶跑道施工工艺

产品名称	昆明塑胶跑道 滇耀体育 昆明塑胶跑道施工工艺
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

产品详情

塑胶跑道性价比

经济耐用：超高的性价比，能给体育场地的投入带来较大化的回报，牢固结实构造为产品在大、中、小学田径场的高频率使用提高了保证。

多色彩效果：不眩目的多色彩组合，增添了运动场的美观，并带给运动场参与者愉悦的身心体验。

免维护：无脱粒掉屑现象，具有一定的自洁性能，标线历久常新，昆明塑胶跑道施工工艺，只需日常的清扫，无需专业的维护。

塑胶跑道施工要求

塑胶跑道铺筑在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

- 平整度：**平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 坡度：**横向 $<1\%$ （弯道 8% 、直道 5% 、半圆区 5% ），纵向 $<1\%$ ，昆明塑胶跑道，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。
- 强度和稳定性：**基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，昆明塑胶跑道的环保性，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

5、保养期：基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养期，以使沥青表面低沸点成份挥发掉，保证塑胶层与基础有足够的粘接强度。混凝土基础也要有30天保养期，大面积使用需考虑留伸缩缝。在铺面层前需对混凝土基础进行处理。

6、定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

预制型塑胶跑道施工方法

采用粒径 3-4mm 高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为 10mm，固化保养 24 小时。

用透气型面层材料（产品配比：A组分：B组分=1：3(质量比)，在通常的使用温度范围无须使用催化剂）掺等量粒径 1-2mm EPDM 颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，昆明塑胶跑道施工，倒入喷涂机，喷枪倾斜至 60 度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养 24 小时，相反方向再进行一次喷涂，保养 48 小时方可使用。

昆明塑胶跑道-滇耀体育-昆明塑胶跑道施工工艺由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明滇耀体育设施工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事云南透气型塑胶跑道怎么样，昆明透气型塑胶跑道环保性，曲靖透气型塑胶跑道施工的厂家，欢迎来电咨询。