



交联密度高，耐化学品性好；

无三苯，甲醛等有害物质，水性环保无毒；

干燥速度快，性能上升快；

耐沾污性优异；

与氨基树脂配合制备单组份氨基烤漆，具有优异的光泽、丰满度，硬度高，色漆鲜艳性好，对电泳基材附着力好，应用于金属烤漆、面漆等；

与三聚氰胺树脂类混合制备烘烤涂料，施工粘度下，共溶剂含量<5%。该体系在 130℃ 下 30min 即可固化，与氨基树脂的混合比一般为 80：20（以固体计），氨基树脂种类繁多，使用前应先进行测试；

50KG/桶；

存放于密闭容器内，防潮，防高温；

存于5—40℃ 避光阴凉干燥处；

保质期6个月；

非危险品，可按一般货物运输；