

# 现货PMMA GH-SN/日本可乐丽

产品名称	现货PMMA GH-SN/日本可乐丽
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA亚克力塑胶原料 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

现货PMMA GH-SN/日本可乐丽原料技术数据

性能项目	试验条件 [状态]	测试方法	测试数据	数据单位				
物理性能	密度	ISO 1183	1.19	g/cm				
	熔流率	230 /3.8 kg	ISO 1183	10	g/10 min			
	收缩率		ISO 294-4	0.20 到 0.60	%			
	吸水率	23 , 24 hr	ISO 62	0.30	%			
	洛氏硬度	M 计秤	ISO 2039-2	100				
机械性能	拉伸模量		ISO 527-2/1A/1	3300	MPa			
	拉伸应力	断裂	ISO 527-2/1A/5	62.0	MPa			
	拉伸应变	断裂	ISO 527-2/1A/5	2.0	%			

	弯曲模量		ISO 178	3300	MPa				
	弯曲强度		ISO 178	90.0	MPa				
	简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1e A	1.3	kJ/m		ISO 179/1e U	20	kJ/m
	热性能	热变形温度	1.8 MPa, 退火	ISO 75-2/A	95.0				
维卡软化温度			ISO 306/B50	104					
电气性能	表面电阻率		IEC 60093	1.0E+16	ohm				
	体积电阻率		IEC 60093	1.0E+15	ohm · cm				
	耐电强度		IEC 60243-1	20	kV/m				
	介电常数	60 Hz	IEC 60250	4.00					
可燃性	UL 阻燃等级		UL 94	HB					
光学性能	折射率		ISO 489	1.490					

Kuraray(日本可乐丽)聚甲基丙烯酸树脂具备优异的透明性、耐候性、表面光泽性、耐擦伤性等特征，被应用在汽车零部件（尾灯罩、车门晴雨挡、仪表盘防护罩）、光学器件、弱电、杂货等各种领域，特别是近年来，本产品在液晶背光用导光板等光学器件领域的需求在急速增加。