

25公斤袋装防水油膏 嵌缝胶泥 伸缩缝施工

产品名称	25公斤袋装防水油膏 嵌缝胶泥 伸缩缝施工
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

25公斤袋装防水油膏 嵌缝胶泥 伸缩缝施工

一、聚氯乙烯胶泥产品组成：

聚氯乙烯胶泥系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。

通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度较高，低温柔性好，老化缓慢，比较耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。

1. 聚氯乙烯胶泥加热熔化工具的选择

我们曾使用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器，通过使用铁锅比较理想。铁桶深受热而积小，胶泥熔化过程中受热不均匀，部分硬化了，部分未熔化，部分已烧焦。而铁锅受热面积大深度浅，边搅拌边熔化，受热均匀，容易达到灌缝要求的温度。2. 聚氯乙烯胶泥加热熔化的方法工地上由于渠线长，不宜集中施工，一般就地挖一个土灶，安一口铁锅，便可加热，其方法是

首先将胶泥块剖成约10cm见方，厚度为3~5cm的小块，

投入锅内缓慢加温，不断搅拌，炉火要适中均匀，避免大火烘烤。锅内胶泥温度不超过120，保持胶泥不鼓泡，冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟，应立即退火，加速搅拌。熔化好的胶泥，随即取用。补新料，连续作业。避免长时加热煎熬，防止胶泥性能发生变化。3. 伸缩缝施工渠道伸缩缝用胶泥灌缝前，应先将木用水泥填入伸缩缝中，然后将缝内的杂物泥土用刷刷尽，再用喷雾器将缝冲洗干净，待伸缩缝晾干后，再进行胶泥灌缝处理。

二、聚氯乙烯胶泥注意事项：a灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。b用速化炉热熔本品，充分熔

化后进行施工。c基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。d熔化时必须掌握好温度（不大于160 ° c），防止烧焦而报废材料。

信誉至上”是我们一直奉行的宗旨，我们真诚的向社会各界朋友提供真诚的服务和优质的产品，并欢迎社会各界朋友随时光临指导。全体员工像往年一样兢兢业业的工作，把产品质量把控好回馈社会。小编也会持续更新产品知识。