

ABS 韩国LG MP-211

产品名称	ABS 韩国LG MP-211
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

品牌

韩国LG

牌号

MP-211

用途级别

通用级III

品名

ABS

特性级别

阻燃级III

加工级别

注塑级III

产品用途

塑料制品厂

外形尺寸

25KG

生产企业

是否进口

是

可售卖地

全国

用途

型号

货号

产品详情

LG ABS MP211

丙烯腈丁二烯苯乙烯LG Chem Ltd.产品说明：

LG ABS MP211是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)材料

该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。LG ABS MP211的主要特性有:

阻燃/额定火焰

高流动性

典型应用领域包括:

电气用具

汽车行业

手柄

LG ABS MP211 物性表

基本性能号

E67171-248386

特性

E248280-462763

可电镀

用途

流动性高

把手

加工方法	家电部件
多点数据	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2) 1.05
熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)	27
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.70
Dimensional Stability	0.0
硬度额定值单位制测试方法	105
机械强度额定值单位制测试方法	43.1
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	40
弯曲模量 3(3.20 mm)	2350
弯曲强度 4(3.20 mm)	70.6
悬臂梁额定值单位制测试方法	
-30 ° C, 3.20 mm	160
-30 ° C, 6.40 mm	150

23 ° C, 3.20 mm 340

23 ° C, 6.40 mm 300

热性能-热变形温度制测试方法

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 95.0

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm 87.0

维卡软化温度 95.0

RTI Elec

1.50 mm 60.0

3.00 mm 60.0

RTI Imp

1.50 mm 60.0

3.00 mm 60.0

RTI

1.50 mm

60.0

3.00 mm

60.0

电气性能