

PBT 漳州长春 2100-202B

产品名称	PBT 漳州长春 2100-202B
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:漳州长春 型号:2100-202B 性能:冲击改性 阻燃性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LONGLITE PBT 2100-202B 物性表

基本物理特性	冲击改性剂 冲击改性	
外观	阻燃性	
加工方法	自然色	
物理性能	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.34
熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/2.16 kg)		10
收缩率		
垂流流动方向		1.5 到 1.7

流动方向	1.7 到 1.9
机械性能额定值单位制测试方法	1600
拉伸模量 (23 ° C)	
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	35.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	15
弯曲模量 (23 ° C)	1600
弯曲应力 (23 ° C)	55.0
冲击性能额定值单位制测试方法	13
热性能额定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	160
1.8 MPa, 未退火	60.0
熔融温度	225
电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+13

体积电阻率		1.0E+14
介电强度 (2.00 mm)		19
可燃性等级 (UL94)	UL94 V-0	V-0
注射成型值单位制	120 到 140	
干燥时间		4.0
加工（熔体）温度		240 到 270
模具温度		60.0 到 100