

耐蚀GH3600高温合金冷轧板

产品名称	耐蚀GH3600高温合金冷轧板
公司名称	上海广冶实业有限公司
价格	198.00/千克
规格参数	规格:规格齐全 抗拉强度:550 屈服强度:240
公司地址	上海市奉贤区四团镇六团公路336号1幢（注册地址）
联系电话	021-38811118 13122989202

产品详情

GH3600高温合金

相近牌号

GB/T	UNS	Trademark	JIS	W.Nr
NS312	N06600	Inconel600	NCF600	2.4816

GH 3600 的化学成分:

合金	%	镍	铬	铁	碳	锰	硅	铜	磷	硫
3600	小	72	14	6						
	大		17	10	0.15	1	0.5	0.015		

GH 3600 的物理性能:

密度	8.4 g/cm ³
熔点	1370-1425

GH 3600 在常温下合金的机械性能的小值:

合金状态	抗拉强度	屈从强度RP0.2 N/mm ²	延伸率	布氏硬度
	Rm N/mm ²		A5 %	HB

退火处置	550	240	30	195
固溶处置	500	180	35	