

# PA6 美国RTP 299 M X 139424 A

产品名称	PA6 美国RTP 299 M X 139424 A
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	80.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

美国RTPPA6 正品 产品描述

品牌其他

类型正牌料

熔体流动速率其他

弯曲模量其他

断裂伸长率其他

洛氏硬度其他

吸水率其他

牌

加工级

密

缺口冲击强

成型收缩

维卡软化

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTM D792	1.15	g/cm <sup>3</sup> ;	
	收缩率	流动(3.18 mm)	ASTM D955	0.50-0.70	%
机械性能	拉伸模量	ASTM D638	1380	MPa	
	抗张强度	ASTM D638	37.9	MPa	
	伸长率	屈服	ASTM D638	>10	%
	弯曲模量		ASTM D790	1720	MPa
	弯曲强度		ASTM D790	58.6	MPa
	悬壁梁缺口冲击强度	3.18 mm	ASTM D256	53	J/m
	无缺口悬臂梁冲击	3.18 mm	ASTM D4812	800	J/m
电气性能	表面电阻率	-- 2	ASTM D257	1.0E+10到9.9E+11 ohms	
		--	ESD STM11.11	1.0E+9到9.9E+10 ohms	

体积电阻率  
Static Decay

ASTM D257 1.0E+9到9.9E+10 ohm.cm

MIL-PRF-81705D, FTMS 101C 4046.1 < 2.00

5kV to 50 V, 12%

Rh