

高强度 加玻纤10%PBT/美国杜邦/SK601 NC010 耐化学性 易加工pbt

产品名称	高强度 加玻纤10%PBT/美国杜邦/SK601 NC010 耐化学性 易加工pbt
公司名称	上海米斗塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层（注册地址）
联系电话	18721023457

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	吸水率	- 23C/59RH	ISO 62	0.2
		- Sat/23C	ISO 62	0.4
	收缩率	- Across Flow	ISO 294-4	1.2
		- Flow	ISO 294-4	0.7
	密度		ISO 1183	1.37
机械性能	断裂点拉伸应力	23 , 5 mm/min	ISO 527-1, -2	90
	断裂点拉伸应变	23 , 5 mm/min	ISO 527-1, -2	4.8
	拉伸蠕变模量	- 1h	ISO 899-1	4000
		- 1000h	ISO 899-1	2500
	拉伸模量	23 , 1.0 mm/min	ISO 527-1, -2	4500
	弯曲强度	23	ISO 178	140
	Charpy 非缺口冲击强度	- -30 , Type 1, Edgewise	ISO 179	40
- 23 , Type 1,		ISO 179	35	

			Edgewise		
	Charpy 缺口冲击强度	-	-30 , Type 1, Edgewise, Notch A	ISO 179	6
		-	23 , Type 1, Edgewise, Notch A	ISO 179	6.5
热性能	线性热膨胀系数	平行流动方向	23 to 55 (73 to 130 ° F)	ISO 11359-1, -2	0.00012
		垂直流动方向	23 to 55 (73 to 130 ° F)	ISO 11359-1, -2	0.000060
	热变形温度	-	0.45 Mpa , 未退火	ISO 75B-1, -2	215
		-	1.8 Mpa , 未退火	ISO 75A-1, -2	175
阻燃性	-	1.50 mm	UL 94	HB	
	-	3.00 mm	UL 94	HB	
其它性能	极限氧指数			ISO 4589-1, -2	20