

# Amilan CM3003G30尼龙66良好耐磨损性

产品名称	Amilan CM3003G30尼龙66良好耐磨损性
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

### Amilan CM3003G30 物性表

基本件编号	E41797-233443
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性	良好耐磨损性
部件标识代码	>PA66-GF30+XD
物理性能额定值单位制测试方法	1.38

### 收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1 0.60 到 0.80

流动方向 : 3.00 mm 2 0.20 到 0.50

### 吸水率

23 ° C, 24 hr	0.60
饱和, 23 ° C	5.5
硬度额定值单位制测试方法	121
机械性能额定值单位制测试方法	170
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	3.0
弯曲模量 (23 ° C)	10000
弯曲应力 (23 ° C)	270
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	23.0
摩擦系数 - vs. Metal 3	0.200