

# 食品级PMMA 德固赛亚克力PMMA ZK-X 镜头专用PMMA

产品名称	食品级PMMA 德固赛亚克力PMMA ZK-X 镜头专用PMMA
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PMMA 性能:高透明, 食品级 用途:镜头
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

食品级PMMA 德固赛亚克力PMMA ZK-X 镜头专用PMMA

PMMA/ZK-X/赢创德固赛

生产企业：赢创德固赛

原料描述部分规格级别透明, 耐热, 高抗冲, 耐候 其它  
注塑, 挤出

该料用途家电部件, 片材, 镜头外观颜色

备注说明非结晶, 高抗冲, 耐热性高, 着色性好, 可接触食品, 抗破  
, 流动性好, 良好的强度, 耐候, 高透明, RoHs、FDA合格

PMMA德固赛亚克力ZK-X

PMMA德固赛亚克力ZK-X原料技术数据

性能项目	测试方法	测试条件	测试数据	数据单位
物理性能 比重	ASTM D792		1.16	g/cm3
表观密度	ASTM D1895		0.71	g/cm3
熔体流动速率	ASTM D1238	230, 3.8kg	1.0	g/10min
成型收缩率	ASTM D955	流动	0.4-0.7	%
吸水率	ASTM	饱和	0.30	%

		D570			
机械性能	洛氏硬度	ASTM D785		70	
	拉伸模量	ASTM D638		2550	MPa
	拉伸强度	ASTM D638		64.1	MPa
	拉伸伸长率	ASTM D638	屈服	5.0	%
	拉伸伸长率	ASTM D638	断裂	25	%
	弯曲模量	ASTM D790		2410	MPa
	弯曲强度	ASTM D790		103	MPa
	悬臂梁缺口冲击强度	ASTM D256	0 , 6.35 mm	32	J/m
	悬臂梁缺口冲击强度	ASTM D256	23 , 6.3 5mm	45.4	J/m
热性能	热变形温度	ASTM D648	1.8MPa , 退火	93.3	
	维卡软化温度	ASTM D1525		110	
	线形膨胀系数	ASTM D696	流动 , 0-100	0.000072	cm/cm/
光学性能	透射率	ASTM D1003	3200微米	91.5	%
	浑浊	ASTM D1003	3200微米	1.0	%
	黄度指数	ASTM D1925	3.20mm	0.30	YI

家电部件 , 片材 , 镜头专用PMMA,食品级PMMA,德国赛亚克力,亚克力PMMA,PMMA ZK-X