

佛山顺德环氧地坪漆公司/顺德铁瓦翻新油漆补漏公司

产品名称	佛山顺德环氧地坪漆公司/顺德铁瓦翻新油漆补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

一、地坪表面的处理

- 1.新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3.彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4.清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5.表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6.平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7.地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8.对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

二、环氧地坪施工工艺

三、涂饰强渗封闭涂料

- 1.在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。
- 2.环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 3.局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

四、批刮批刮料

在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子,以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能,并调整地面平整度。

- 1.用70~140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀,刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。
- 2.用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子,并吸尘清洁。
- 3.用200~700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料,作为第2道腻子,要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。
- 4.用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子,并吸尘清洁。
- 5.两道腻子实干以后,如有麻面、裂缝处应先进行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平整,并吸尘清洁。
- 6.石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。

五、涂饰地坪中间层

在打磨、清洁后的腻子表面上(20℃,24小时)涂饰中间层。

- 1.涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为。(喷涂压力为20~25Mpa)。
- 2.此遍可使地面更趋于平整,更便于发现地面仍存在的缺陷,以便面层施工找平。
- 3.此遍还方便甲方对设备安装等的安排。