

# PMMA 南通三菱丽阳 FFF-H 注塑级PMMA标准成型条件

产品名称	PMMA 南通三菱丽阳 FFF-H 注塑级PMMA标准成型条件
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:FFF 性能:高透明, 食品级 用途:家电, 镜头
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

### PMMA 南通三菱丽阳 FFF-H 注塑级PMMA标准成型条件

注塑成型项目	VH, VHS, VH4, VH5	MD, TF8, TF9	MF, SV	IRG,
料筒温度	210 ~ 260	190 ~ 260	170 ~ 260	210 ~
模具温度	50 ~ 90	40 ~ 70	40 ~ 60	50 ~ 8
注塑压力	80 ~ 140MPa	80 ~ 140MPa	80 ~ 140MPa	70 ~ 1
挤出成型				

项目		V	VH	VH6
螺杆L/D		25 ~ 36	25 ~ 36	25 ~ 36
料斗		190 ~ 220	200 ~ 230	210 ~ 240
料筒温度	中间	210 ~ 230	220 ~ 240	220 ~ 250
	模头侧	210 ~ 230	220 ~ 240	220 ~ 250
模头温度		210 ~ 230	220 ~ 240	220 ~ 250

### PMMA FFF性能介绍

**用途**

外观

形式

加工方法

PMMA FFF,南通三菱丽阳 FFF-H,PMMA亚克力