

POM韩国工程塑料FU2050

产品名称	POM韩国工程塑料FU2050
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

Iupital FU2050 物性表

基本性能

E41179-231690

E53664-243434

特性	抗撞击性，良好	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.29
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		4.5
溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16 kg)		3.90
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)		1.2
机械性能额定值单位制测试方法		800

拉伸应力 (屈服)	24.0
拉伸应变 (屈服)	20
标称拉伸断裂应变	> 200
弯曲模量	750
弯曲应力	24.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	65
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
热变形温度 (0.45 MPa)	64.0
熔融温度	166
可燃性 (UL-94 V-0)	HB
注射成型收缩率	80.0

干燥时间		3.0 到 4.0
料筒后部温度		170
料筒中部温度		180
料筒前部温度		190
射嘴温度		180 到 210
模具温度		< 40.0
注塑压力		50.0 到 100
注射速度		中等
螺杆转速		80 到 120