POM韩国工程塑料TE-22

产品名称	POM韩国工程塑料TE-22
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

Kepital TE-22 物性表

基本信息		
添加剂	冲击改性剂	
特性	冲击改性 共聚物 抗撞击性，高 良好的柔韧性	
加工方法	注射成型	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.37		
熔流率（熔体流动速率）	8.5		
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	1.8		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力(断裂, 23 °C)	51.0		

标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	> 50
弯曲模量 (23 ° C)	1900
弯曲应力 (23 ° C)	68.0
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	11
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	76.0
表面电阻率	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14
邵氏硬度	HB

性能额定值单位制测试方法
性能额定值单位制测试方法
性能额定值单位制测试方法
性能额定值单位制测试方法
性能额定值单位制测试方法