

POM韩国工程塑料TE-22

产品名称	POM韩国工程塑料TE-22
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

Kepital TE-22 物性表

基本物理特性	冲击改性剂 冲击改性
	共聚物
	抗撞击性，高
加工方法	良好的柔韧性 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.37
熔流率（熔体流动速率）	8.5
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	1.8
机械性能额定值单位制测试方法	51.0

标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	> 50
弯曲模量 (23 ° C)	1900
弯曲应力 (23 ° C)	68.0
冲击性能额定值单位制测试方法 简支梁缺口冲击强度	11
热性能额定值单位制测试方法 热变形温度	76.0
电气性能额定值单位制测试方法 表面电阻率	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14
可燃性额定值单位制测试方法 UL94V-0	HB