

深圳杜邦尼龙-美国深圳杜邦PA66尼龙

产品名称	深圳杜邦尼龙-美国深圳杜邦PA66尼龙
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

深圳杜邦尼龙代理商，美国深圳杜邦PA66尼龙代理商。供应加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66

耐高温PA66 增强级PA66 阻燃级PA66 高流动PA66 高刚性PA66 耐磨PA66 高强度PA66 热稳定性PA66
标准级PA66 耐老化PA66 抗化学性PA66 高抗冲PA66 耐候PA66 增韧级PA66 抗静电PA66 抗紫外线PA66
导电级PA66 耐水解PA66 高光泽PA66 耐低温PA66 高滑动PA66 高结晶PA66

供应杜邦加纤PA66，70G13L，70G30L，70G43L，美国杜邦，本色；(日本/新加坡/深圳杜邦，NC010)

PA66 70G43L 美国杜邦公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：注塑级 外观颜色：---

用途概述：---

备注说明：特性：高强度43%玻纤

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 吸水率 24小时浸渍(23) ASTM D-570 0.6 %

吸水率 饱和(23) ASTM D-570 4.7 %

物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.51 ---

机械性能 埃佐冲击强度 23 ,DAM ASTM D-256 133 j/m

埃佐冲击强度 23 ,50%RH ASTM D-256 186 j/m

拉伸强度 23 ,DAM ASTM D-638 206.8 MPa

拉伸强度 23 ,50%RH ASTM D-638 144.7 MPa

断裂伸长率 23 ,DAM ASTM D-638 2 %

断裂伸长率 23 ,50%RH ASTM D-638 3 %

挤剪强度 23 ,DAM ASTM D-732 93 MPa

挠曲模量 23 ,DAM ASTM D-790 11032 MPa

挠曲模量 23 ,50%RH ASTM D-790 8274 MPa

挠曲强度 23 ,DAM ASTM D-790 285 MPa

洛氏硬度M DAM ASTM D-785 M103 ---

电气性能 介电强度 (分步法)DAM ASTM D-149 410 volts/mil

热性能 熔点 50%RH ASTM D-789 255

线性热膨胀系数 --- ASTM D-696 2.2×10^{-5} m/m/

熔点 DAM ASTM D-789 255

热畸变温度 1.8MPa ASTM D-648 252 MPa

PA66广泛用于制造轴承、轴承保持架、轴瓦、衬套、涡轮、凸轮、泵体D1

轮、气缸罩盖、密封垫片、阀门、活塞、螺栓、螺母等机械零件，在汽车上用了

制造散热器箱、加热器箱、散热器叶片、前格栅、转向罩、尼灯罩、吸附罐、

各种带轮、宙手柄、宙插销、各种齿轮、轴承等，在电器个用于制造电动J。具

罩、电动机罩、传感器框架、线圈绕线管、电器开关、外壳等，在建筑领域可用

于制造窗框缓冲撑档、门滑轮、窗帘导轨滑轮、自动扶梯栏杆、升降机零部件、

隔热窗框架等。