

硅橡胶 白色 流动性 深圳

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 硅橡胶 白色 流动性 深圳 |
| 公司名称 | 鲤城区融盛工艺品配件店 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 颜色:白色 外观:流动性 品牌:深圳 |
| 公司地址 | 中国 福建 泉州市 鲤城区江滨北路957-959号 |
| 联系电话 | 86 0595 28786600 13159008666 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|----|----------|
| 颜色 | 白色 | 外观 | 流动性 |
| 品牌 | 深圳 | 耐温 | 25 () |
| 粘度 | 3.5-5.5 | 水份 | 40 (%) |
| 主要用途 | 用于工艺品模具用 | 孔径 | 细孔硅胶 |

特性和用途：本系列产品是缩合型双组份材料，是由a剂和b剂两种组份组成。具有良好的流动性，耐高温性、耐腐蚀性，且抗拉伸和抗撕裂强度高、收缩率小、翻模次数高等。可广泛用于玻丽树脂、环氧树脂、聚氨酯成型产品pu发泡树脂之装饰品及工艺品的复制。主要技术参数：

| 工艺胶系列型号 | | rtv-2-334 | rtv-2-886 | rtv-2-627 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 硫化前 | 外观 | 白色 | 白色 | 灰白 |
| | 粘度(mpa.s) | 4.5 ~ 5.5 | 4.5 ~ 5.5 | 3.3 ~ 4.5 |
| | 贮存期(月) | 4 | 4 | 6 |
| 硫化条件 | 硫化温度() | 25 | | |
| | 硫化剂型号 | 25# | | |
| | 硫化剂数量 | 2.5% | | |
| | 工作温度() | 25 | | |
| 硫化后 | 胶化时间(min) | 10 | | |
| | 固化时间(min) | 60 | | |
| | 邵尔a硬度(度) | 22 ~ 24 | 23 ~ 25 | 20 ~ 22 |
| | 抗撕强度(n/mm) | 24 ~ 26 | 23 ~ 25 | 18 ~ 20 |
| | 抗拉强度(mpa) | 38 ~ 40 | 36 ~ 38 | 28 ~ 30 |

使用方法：1、称取一定量的硅胶后，再按硅胶量的2-3%加入固化剂，并做到现用现配，在短时间内必须

用完。2. 将加入固化剂的胶料充分搅拌，再将胶料放入真空箱内抽3-5分钟，排气泡后便可以制模。3. 本系列产品硫化速度与环境温度、湿度有密切关系，温度越高，湿度越大，硫化速度越快。用户可根据天气情况，选择固化剂，调整固化剂用量，从而获得适当的硫化速度。包装、储运及注意事项：1. 本系列产品基胶用25kg铁桶，固化剂用0.75l/塑料瓶包装。2. 本系列产品应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋，日光曝晒。3. 本系列产品贮存期为半年，如有粘度增大现象，搅拌均匀后再使用，性能不变。4. 复制型为玻璃、陶瓷、树脂、木器等产品或涂有涂料时，原型表面用表面活性剂（如洗洁精、洗发水或肥皂水）均匀涂一遍，待水分挥发后，再灌注或刷涂硅橡胶，有利于更好地脱模。5. 本系列产品为非危险品，但要注意使用过程中，尽量避免固化剂与皮肤和眼睛接触。一旦接触，立即用适量的洗涤剂和水清洗，如溅入眼睛，用流动的水清洗至少15分钟，并咨询医生。