

高抗撞击性 PMMA 韩国LG HI535

产品名称	高抗撞击性 PMMA 韩国LG HI535
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:HI535 性能:高抗撞击性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LG PMMA HI535 物性表

基本信息

RoHS 合规性

抗撞击性, 高

RoHS 合规

物理性能额定值单位制测试方法

1.17

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)

1.8

收缩率 - 流动

0.40 到 0.80

吸水率 (24 hr)

0.40

硬度额定值单位制测试方法

57

机械性能(屈服)单位制测试方法	43.1
伸长率 (屈服)	120
弯曲模量	1830
弯曲强度 (屈服)	76.5
冲击性能(冲击强度)单位制测试方法	5.5
简支梁无缺口冲击强度	60
悬壁梁缺口冲击强度	5.60
机械性能(变形温度(未退火))	85.0
维卡软化温度	99.0
线形热膨胀系数 - 流动	7.0E-5
电性能(电阻率)单位制测试方法	> 1.0E+15

介电强度 2	15
介电常数 (60 Hz)	3.10
耗散因数 (60 Hz)	0.040
可燃性额定值单位制测试方法	HB
光学性能额定值单位制测试方法	1.490
透射率 (3200 m)	90.0
雾度 (3200 m)	< 1.5