

# 耐热PBT日本东丽1100M

产品名称	耐热PBT日本东丽1100M
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:日本东丽 型号:1100M 产地:耐热 耐高温
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

PBT日本东丽1100M 耐热 耐高温

工艺特点编辑

PBT注塑之前一定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。

文腾塑胶供应 PBT 日本东丽 1201G-15

文腾塑胶供应 PBT 日本东丽 1401-X04

文腾塑胶供应 PBT 日本东丽 1401-X06

文腾塑胶供应 PBT 日本东丽 1401-X31

文腾塑胶供应 PBT 日本东丽 1494X02

文騰塑胶供应 PBT 日本东丽 5101G-15

文騰塑胶供应 PBT 日本东丽 5101G-30U