

印刷厂排名 三信彩印务 兴华路街道印刷厂

产品名称	印刷厂排名 三信彩印务 兴华路街道印刷厂
公司名称	青岛三信彩印务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区瑞昌路149
联系电话	13305328592 13305328592

产品详情

?制版工艺

制版工艺

制版时要依据原稿图文做变化处理，一般将细小文字或者镂空文字做激光雕刻版，这样文字印刷再现效果好，还可以提升上墨量。

在印刷机色数允许的情况下，尽量做专色，不仅方便颜色的调整，而且可以使上墨量高、色彩饱和度好。对于一些特殊图文的分色处理，如大面积高光浅网，也建议做专色版，避免上墨不良或网点丢失现象。三色以上的叠色印刷图文，也考虑用专色印刷，避免因撞网引起龟纹。

加网线数的选择，可以根据具体图文做处理。

处理方式

细小图文用高线数，一般在200~254lpi，保证文字清晰。大面积实地印刷用低线数，一般在165~180lpi，保证上墨量大、图文饱和度高。高光浅网部分通过加深网成10%~20%和降低加网线数5%~10%，避免网点丢点。套色光标的制版，要求每一色都做实地版，并加深雕刻，有利于凹印设备的套色电眼识别。由于铜版纸上墨效果比塑料薄膜差，整体加网线数要降低，网穴开口要增大5%，利于油墨转移。

要精准套印，须重视铜版纸对每一色版的整体缩放，根据印刷设备参数、印刷环境以及既定的纸张特性进行缩放调整。

具体操作

一般先预制一套不做缩放的印版并进行印刷，记录好印刷环境以及印刷的速度、张力、压力等工艺参数，并发挥该印刷设备的套色水平，达到稳定的效果。在印刷预制印版过程中，印刷厂排名，纸张会出现各色序左右套印不一致现象。

宣传册印刷规范

1、在宣传册印刷过程中，墨膜转移到纸张表面，并填充了纸面的凹凸不平，使印刷品表面相当平滑。

2、在宣传册印刷中，墨膜越厚，剩余的连结料越多，越有利于提高印刷品的光泽。研究发现：光泽随墨膜厚度提高的趋势，因不同的纸张而有所不同。为相同油墨在四种不同纸张上印刷所得宣传册光泽与墨膜厚度的关系曲线。

尽管油墨相同，但不同纸张所形成的宣传册光泽随墨膜厚度而变化的趋势是不同的。高光泽涂料纸在墨膜较薄时，彩色印刷厂，其宣传册光泽随墨膜厚度的增加而降低，这是由于墨膜掩盖了纸张本身原有的较高的光泽，而墨膜本身形成的光泽又由于纸张吸收而降低。随着墨膜厚度的增加，纸张本身原有的较高的光泽就越难透过墨膜反映出来。当墨膜厚度达到 $1.5\mu\text{m}$ 时，纸张对连结料的吸收基本饱和。之后，随着墨膜厚度的继续增加，保留连结料越多，光泽也就不断提高。涂料纸板印刷品在墨膜较薄时光泽随墨膜厚度的增加迅速提高，在墨膜厚度增加到 $3.8\mu\text{m}$ 以后，光泽便不再随墨膜厚度的增加而提高。但是无论何种纸张，光泽随墨膜厚度增加而提高的量都应有一定的限度。

3、稿件部分：

1) 宣传册标准尺寸：210*285mm

2) 如果您的成品尺寸超出宣传册的大小，请注明您要的正确尺寸，上下左右也是各2mm的出血。

3) 色彩模式应为 CMYK。影像档 350dpi 以上。

4) 稿件完成时不需画十字线及裁切线。

4、文字（数字）部分：

1) 文案的编排应距离裁切线3mm以上，以免裁切时有文字被切到。

2) 稿件确认后，应将文字转换成曲线或描外框，以免输出制版时因找不到字型而出现乱码。

3) 文字输入时请不要设定使用系统字，若使用会造成笔划交错处有白色节点。同时请不要将文字设定为套印填色。

胶版涂层纸：又称为铜版纸，是在纸面上涂有一层无机涂料再经压光制成的一种纸张，纸的表面平整光滑，色纯度较高，印刷时能够较为细致的光洁网点，可以较好地再现原稿的层次感，广泛地应用于艺术图片、画册、商业宣传单等。

凹版印刷纸：凹版印刷纸洁白坚挺，具有良好的平滑度和耐水性，印刷厂画册印刷，主要

用于印刷、等质量要求高而又不易的印刷品。

白板纸：白板纸是一种纤维组织较为均匀、面层具有填料和胶料成分且表面涂有一层涂料，经多辊压光制造出来的一种纸张，纸面色质纯度较高，具有较为均匀的吸墨性，有较好的耐折度，主要用于商品包装盒、商品表衬、画片挂图等。

合成纸：合成纸是利用化学原料如烯烃类再加入一些添加剂制作而成，具有质地柔软、抗拉力强、抗水性高、耐光耐冷热、并能抵抗化学物质的腐蚀又无环境污染、透气性好，广泛地用于艺术品、地图、画册、书刊等的印刷。

印刷厂排名-三信彩印务(在线咨询)-兴华路街道印刷厂由青岛三信彩印务有限公司提供。青岛三信彩印务有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三信彩印务——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市市北区瑞昌路149，联系人：孙总。