

佛山三水环氧地坪漆公司/三水环氧树脂厂家

产品名称	佛山三水环氧地坪漆公司/三水环氧树脂厂家
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

平面硬胶-268/1AB产品简介

产品特点

268/1AB为双组份环氧树脂体系，固化后形成清澈透明，晶莹夺目的硬质固体。

268/1AB固化产品对各类铭板商标具有优良的附着力，同时该产品有优异的耐候性。268/1AB可广泛用于各类铭版，徽章、特多龙、不干胶、面板、标贴、标牌、灯饰、饰品配件、五金、树脂等产品滴胶

常规性能

项目	方法或条件	268A	268B
外观	目测	无色透明液体	无色透明液体
粘度	25 mpa.s	1000 ± 3000	120 ± 30
比重	25 g/cm ³	1.12 ± 0.1	0.8 ± 0.1
配比	重量比	A : B=3 : 1	
可使用时间	100g/25	30-45分钟	
固化工艺	常温/45 烘烤	8-12小时(常温)/3小时(烘烤)	
保存期限	25 密封	12-24个月	

使用工艺

控制环境相对湿度 < 70%。

标牌置于水平表面，并用不干胶固定。

将标牌置于45℃烘箱中烘烤0.5-1小时，以除去标牌表面水汽；有些底材可以不用除湿处理。

正确称量8011AB，严格按重量比3：1进行加料，并充分搅拌均匀。

抽真空脱除混合料之气泡。

滴注好的标牌置于45℃烘箱中进行烘烤或置于水平架上常温固化。

若是烘烤,烘烤2小时后即完成基本固化，将标牌从烘箱中取出，自然冷却。

注意事项

此类产品须在25℃相对湿度 < 70%条件下，避光密闭贮存。

由于该产品极易吸收水汽导致变质，包装桶必须随用随盖紧密封。

胶水混合后，应尽快将胶液滴胶完毕，否则可能由于胶水变稠导致大量气泡的残留。

操作过程必须佩戴眼镜等必要的劳保用品，做好自身安全防护