

# 惠州市淡水环氧地坪漆施工公司

产品名称	惠州市淡水环氧地坪漆施工公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

### 施工工艺

一、施工工艺：涂刷封闭底漆一道；环氧砂浆二道；环氧修补层二道；涂刷环氧面漆二道。

1.1、封闭底漆一道：

1.2、环氧砂浆二道

1.3、环氧修补层二道

1.4、环氧面漆二道：

二、施工的技术和工艺要求

2.1、厚浆型工业地坪涂料的施工

a、昊盛施工人员应确保充足的设备、人力和材料，以确保针对所有独立地板区域的搅拌和后续施工过程

，都能够一次性连续完成。

b、搅拌完成后立即将材料浇注到已处理好的基层上，均匀、缓慢地进行摊敷，达到要求的厚度，注意不要操作过度。搅拌好的材料必须在规定的使用时限内使用，有关使用时限，请参见[产品说明书](#)。

c、涂敷后，应立即使用尼龙钉齿辊对涂层材料进行辊压，消除轻微的批刮痕迹，并帮助释放空气。辊压操作时，应按同一轨迹往复进行。涂层厚度达到1mm。

#### 技术要求

a) 涂料的配比、搅拌、熟化、涂装间隔等严格产品说明书上的说明操作。

b)

施工者应做好施工部位、时间、温度相对湿度，地坪表面处理程序、材料实耗的记录，以备查考。

c) [施工现场](#)的环境温度应高于5℃，相对湿度应小于85%。

d) 涂料粘度过高时，可加入昊盛专用稀释剂，但不宜超过10%。

e) 批刮底层涂料前，对地坪表面明显凹陷处应先行填补。

f) 填平凹陷处后，进行底层涂料的批刮。

g) 修整底层涂料并涂刷中间层。

h) 修整中层涂料并涂面层涂料。

i) 涂层厚度的测定，可以湿膜测厚仪测定，或在现场放置样板，同时施工予以检测。