

# 光稳定PMMA 亚克力PMMA DF22-8N 用于视频设备

产品名称	光稳定PMMA 亚克力PMMA DF22-8N 用于视频设备
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PMMA 性能:耐侯 高抗冲 高透明 用途:视频设备
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)光稳定PMMA 亚克力PMMA DF22-8N 用于视频设备PMMA塑胶原料

Plexiglas Satinice df22 8N 物性表

基本信息

高强度

光稳定

良好的流动性

耐气候影响性能良好

用途

硬度高

视频设备

形式

照明漫射器

加工方法

粒子

注射成型

德国赢创德固赛PMMA亚克力DF22-8N物性表

物理性能额定值单位制测试方法	1.19
溶化体积流率 ( MVR ) (230 ° C/3.8 kg)	2.40
机械性能额定值单位制测试方法	3300
拉伸应力 (断裂)	67.0
拉伸应变 (断裂)	3.5
简支梁无缺口冲击强度测试方法	1.8
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	18
热性能额定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	103
1.8 MPa, 未退火	98.0
玻璃转化温度	110
维卡软化温度	109

线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 50 ° C)	6.3E-5
热稳定性单位制测试方法	700
Fire Rating	B2
补充信息单位制测试方法	12.5
透射率额定值单位制测试方法	86.0
注塑温度值单位制	< 95.0
干燥时间	2.0 到 3.0
加工 (熔体) 温度	220 到 260
模具温度	60.0 到 90.0