

PMMA 韩国LG IH-830 耐热级

产品名称	PMMA 韩国LG IH-830 耐热级
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:IH-830 性能:耐热级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LG PMMA IH830 物性表

基本材料编号	E67171-248633
特性	通用
用途	通用
RoHS 合规性	RoHS 合规
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.18
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)	2.3
收缩率 - 流动	0.20 到 0.60
吸水率 (24 hr)	0.30

硬度额定值单位制测试方法	98
机械性能额定值单位制测试方法	70.6
伸长率 (屈服)	13
弯曲模量	3410
弯曲强度 (屈服)	135
冲击性能额定值单位制测试方法	1.4
简支梁无缺口冲击强度	15
悬臂梁缺口冲击强度	1.50
热性能额定值单位制测试方法(未退火)	101
维卡软化温度	114
线形热膨胀系数 - 流动	6.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	

