

ABS 韩国LGXR-407E 注塑级耐冲击性ABS塑料原料

产品名称	ABS 韩国LGXR-407E 注塑级耐冲击性ABS塑料原料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:注塑级 ABS 型号:25KG 产地:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

ABS 韩国LGXR-407E 注塑级耐冲击性ABS塑料原料

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
融体流动速率	200 /5kg	ASTM D-1238	1	g/10min
融体流动速率	220 /10kg	ASTM D-1238	7	g/10min
熔体流动速率	230 /3.8kg	ASTM D-1238	3	g/10min
比重		ASTM D-792	1.08	g/cc
模具收缩率		ASTM D-955	0.4-0.7	%
拉伸屈服强度	50mm/min	ASTM D-638	450	kg/cm ²
拉伸模量	1mm/min	ASTM D-638	23000	kg/cm ²
屈服伸长率	50mm/min	ASTM D-638	6	%
断裂伸长率	50mm/min	ASTM D-638	20	%
弯曲强度	15mm/min	ASTM D-790	750	kg/cm ²
弯曲模量	15mm/min	ASTM D-790	25500	kg/cm ²
IZOD缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D-256	18	kg.cm/c

IZOD缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D-256	8	kg.cm/c
IZOD缺口冲击强度	1/8" 23	ASTM D-256	19	kg.cm/c
IZOD缺口冲击强度	1/8" -30	ASTM D-256	8	kg.cm/c
洛氏硬度		ASTM D-785	110	R-scale
热变形温度	18.5kg/cm ² 1/4"退火	ASTM D-648	110	
热变形温度	18.5kg/cm ² 1/4"未退火	ASTM D-648	105	
热变形温度	4.6kg/cm ² 1/4" 退火	ASTM D-648	119	
热变形温度	4.6kg/cm ² 1/4" 未退火	ASTM D-648	114	
维卡软化点	5kg 50 /h	ASTM D-1525	115	
阻燃等级	1/8"	UL94	HB	calss
阻燃等级	1/16"	UL94	HB	calss