

PMMA 德国赢创德固赛 8NDF21

产品名称	PMMA 德国赢创德固赛 8NDF21
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国赢创德固赛 型号:8NDF21
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Evonik CYRO Acrylite 8N df 21 Acrylic Polymer 物性表

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.19 g/cc
体积密度				0.660 g/cc
吸水率				<= 0.30 %
线性成型收缩率				0.0030 - 0.0060 cm/cm
熔体流动速率				3.1 g/10 min
				@Load 3.80 kg, Temperature 230 ° C

机械性能额定值(公制)额定值 (英制)测试方法	95
抗张强度(断裂)	79.3 MPa
伸长率 (断裂)	4.0 %
屈服伸长率	4.0 %
拉伸模量	3.79 GPa
弯曲强度	138 MPa
弯曲模量	3.45 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	0.160 J/cm @Diameter 6.35 mm
热性能额定值(公制)额定值 (英制)测试方法	72.0 m/m- ° C @Temperature 0.000 - 100 ° C

@Thickness 6.35 mm

载荷下热变形温度(1.8 MPa)	105 ° C
维卡软化温度	119 ° C
拉伸性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	1.50
雾度	83 %
Yellow Index	<= 2.0 %
Transmission, Visible	90 %
加工性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	240 - 250 ° C
加工 (熔体) 温度	240 - 250 ° C
模具温度	37.8 - 79.4 ° C
干燥温度	79.4 ° C
干燥时间	3 - 4 hour

