

环氧自流平施工厂家 华晨美涂 环氧自流平

产品名称	环氧自流平施工厂家 华晨美涂 环氧自流平
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

石英砂充分混合搅拌均匀

排除水分的方法如下：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高混凝土及空气的温度，加快混凝土中水分迅速蒸发。

(二)底漆施工

基层面处理好后，其含水率小于8%时，用大功率吸尘器吸净地面的残渣、粉尘等。

将低粘度无溶剂环氧封闭底漆按比例混合，充分搅拌均匀，在可使用的时间内滚涂或用刮片涂装，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

涂装时直薄而均，涂装后有光泽，无光泽之处在适当时候进行补涂。

(三)中涂施工

中涂施工比较关键，将环氧色浆、固化剂与适量混合料石英砂充分混合搅拌均匀，用锯齿镘刀满刮一层填平砂孔，使表面平整。施工过程中，用镘刀齿尖除去气泡，并挑去粗粒杂质；中涂层固化后，刮涂填平腻子并打磨平整，为面涂提供良好表面。

(四)面涂施工

将环氧色浆及固化剂混合均匀后，采用专用镘刀均匀涂抹保持平整。涂装时发现杂质立即除去，大气泡用齿尖除去。

加入固化剂后的面漆必须在30分钟内使用完毕，搅拌桶内涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并更换搅拌桶。

面涂必须一次性施工完成，且前后桶应连续衔接，以免材料表面接近固化而无法流平

环氧自流平地坪折叠储存施工

环氧自流平地面具有很好的流动性，成型后能够达到镜面一样的光亮。这种地面装饰材料还耐冲击，环氧自流平施工厂家，不易磨损，特别适合工厂以及仓库使用，使用寿命长能够节约成本，天津环氧自流平，在化学、等实验室也不用担心环氧自流平地坪会受到腐蚀。环氧自流平地面主要应用于商场、车库等大面积公共场所，从成本方面考虑并不适用于家庭装修。在施工前要保证地面平整，没有明显的杂物。

环氧自流平地坪折叠储存施工

- a、室温下，干燥、通风地方存放;
- b、避免与皮肤、眼睛直接接触;
- c、双组份混合均匀后，环氧自流平，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具;
- d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种;
- e、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。

适用范围

适用于实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、行业、生物研究、电子及微电子行业的无尘室或者无菌室。同样也适用于也可用于要求美观、耐磨、抗冲击、防化学品的其它行业，如学校、办公室、化工厂、食品厂等。

环氧自流地坪工艺流程：基层清理—测混凝土基层含水率—施：底涂—施工中途—施工面涂。

环氧自流地坪施工中，主要抓好整体面层施工，重点控制特殊部位的施工(特别是地面与墙体交接处的阴阳角及转角处)。

环氧自流地坪施工

基层检查及处理

1. 混凝土基层应保证表面平整度在 $2\text{mm} / 2\text{m}$ 以下。凹凸不平处采用打磨机处理平整，并除去浮浆松散层，形成毛细面孔，用以增强环氧树脂对地面的渗透性及接触面积；对混凝土面层上存在的凹坑，采用环氧腻子填平修补，自然养护干燥后打磨平整。对地面上的油污、腊水用10~15%的盐酸清洗混凝土表面，待反应完全后(不再产生气泡)。再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗。

2. 含水率测定及其处理含水率的测定有以下方法：

基层含水率低于8%，空气相对湿度低于85%。地面含水率用塑料薄膜法测定。用45cmX45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑，表明混凝土面含水率较高，不宜进行涂装。

环氧自流平施工厂家-华晨美涂(在线咨询)-环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司是从事“环氧自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陶经理。